


ENE CREPISAZ EXTRA FIN



- Finition leponz extra fin
- Li tini gro lapli**
- Li tale facil

**épaisseur minimum de 15mm

MEP® CRÉPI PRO



DESCRIPTION
MEP®. CREPI PRO est un mortier hydrofugé de crépiissage des murs et des plafonds

DOMAINE D'APPLICATION
Excellente tenue sur:

- Blocs
- Plafond et surface béton après application de MEP®. CREPI PRO

PRÉPARATION DU PRODUIT

1. 4-5L d'eau
2. Malaxer et laisser reposer
3. Appliquer
4. Dressage et finition

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée pratique d'utilisation	1 heures
Granulométrie maximale	1.2 mm
Conforme normes EN 998-1 / DTU 26.1	
Résistance à la compression	≥ 15 Mpa
Résistance à la flexion	≥ 4 MPa
adhérence sur bloc	≥ 0.5 MPa



CREPI OU LAKAZ AR SEKI BON

MEP® | MORTIERS
ENDUITS
PROFESSIONNELS

NOUVO BOSS DAN PRIMER



- Ideal pou ou crepisaz traditionnel
- Primer pou plafon, colonn ek beam
- Extra souple lor plastez



DESCRIPTION

MEP®. PRIMER 3C est un mortier colle pour crépissage.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le collage de crépi traditionnel (rocksand et ciment) et de crépi en sac (MEP®. PRIMER 3C).

Formulé spécialement pour * :

- Plafond
- Colonne et "beam"
- Surface béton


**Pour tout autre support, se référer à notre service client*

PRÉPARATION DU PRODUIT

1. Doser 6L d'eau
2. Malaxer 2 à 3 mins
3. Laisser reposer 5 mins
4. Appliquer le produit sur 2 à 3 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée pratique d'utilisation	2 heures
Temps ouvert pratique	30 minutes
Conforme normes EN 1348	
Adhérence sur béton	≥ 0.5 MPa
Adhérence sur bloc béton	≥ 0.5 MPa



3 commerciaux à vos côtés

1. Région Nord

Port Louis, Pamplémousses, Rivière du Rempart
Tel: 5728 0251

2. Région Centre et Est

Lower Plaine Wilhems + Moka + Flacq
Tel: 5472 7495

3. Région Centre, Ouest et Sud

Black River + Upper Plaine Wilhems + Savanne + Grand Port
Tel: 5930 6039

Service Client

Notre service client est à votre écoute.
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.
Appelez-nous au +230 233 1831
Un conseil technique et personnalisé

Notre site de Production

La Joliette Lane, Petite Rivière
Tel: (230) 233 1831 – Fax: (230) 233 1891
Facebook: Mep Maurice

MEP

weber
SAINT-GOBAIN