

ENN LAKOL MANIAB POU TOU CARO



- Enn lakol ideal pou poz caro ek ros natirel
- Servi par bann gran company constriction



DESCRIPTION

MEP®.COL Primo C1 est un mortier colle pour la pose de carrelage de format courant.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le collage en mur et sol intérieur/extérieur.

Excellente performance pour la pose de* :

- Céramique normale et homogène
- Ardoise
- Porcelaine
- Pierre naturelle
- Granite et marbre
- Mosaïque

*format ≤ 2,000 cm²

PRÉPARATION DU PRODUIT

1. 5.5L d'eau
2. Malaxer 2 à 3 mins
3. Laisser reposer 5 mins
4. Appliquer le produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée pratique d'utilisation	2 heures
Temps ouvert pratique	30 minutes
Marquage C1T selon les normes EN 12004	
Adhérence initiale	≥ 0.5 MPa
Adhérence après action de l'eau	≥ 0.5 MPa
Adhérence après action de la chaleur	≥ 0.5 MPa
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 0.5 MPa



SOLISION POU TOU CARO

MEP® | MORTIERS
ENDUITS
PROFESSIONNELS

LEROI CARO LOR CARO



- Kapav kol caro lor caro ek direk lor lapintir*
- Pa bizin azout dilé pou dope so laforce
- Certifié pou caro 600x600

*sous condition d'avoir vérifié la bonne tenue du support



DESCRIPTION

MEP®.COL Pro C2 est un mortier colle haute performance, spécialement formulée pour:

- Collage carreaux 600 x 600
- Collage - carreaux sur carreaux*
- Collage sur peinture sans primaire*

*en respectant les règles de bonnes pratique du DTU 52.2

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le collage en mur, sol intérieur/extérieur et piscine.

Performance garantie pour la pose de* :

- Céramique normale et homogène
- Ardoise
- Porcelaine
- Pierre naturelle
- Granite et marbre
- Mosaique

*format ≤ 3,600 cm²

PRÉPARATION DU PRODUIT

1. 5.5L d'eau
2. Malaxer 2 à 3 mins
3. Laisser reposer 5 mins
4. Appliquer le produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée pratique d'utilisation	2 heures
Temps ouvert pratique	30 minutes
Marquage C2E selon les normes EN 12004	
Adhérence initiale	≥ 1.0 MPa
Adhérence après action de l'eau	≥ 1.0 MPa
Adhérence après action de la chaleur	≥ 1.0 MPa
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1.0 MPa



3 commerciaux à vos côtés

1. Région Nord

Port Louis, Pamplémousses, Rivière du Rempart
Tel: 5728 0251

2. Région Centre et Est

Lower Plaine Wilhems + Moka + Flacq
Tel: 5472 7495

3. Région Centre, Ouest et Sud

Black River + Upper Plaine Wilhems + Savanne + Grand Port
Tel: 5930 6039

Service Client

Notre service client est à votre écoute.
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.
Appelez-nous au +230 233 1831
Un conseil technique et personnalisé

Notre site de Production

La Joliette Lane, Petite Rivière
Tel: (230) 233 1831 – Fax: (230) 233 1891
Facebook: Mep Maurice

MEP

weber
SAINT-GOBAIN